

# 微量稀土矿物分析

伊丽莹

中国科学院地质所

稀土矿物的种类很多，有磷酸盐，氟碳酸盐，钛铌钽酸盐，硅酸盐及钛硅酸盐等。其中以稀土的磷酸盐和稀土的氟碳酸盐分布最广泛，其次如稀土的钛铌钽酸盐，在矿体也有较广泛的分布。上述矿物均为重要的稀土工业矿物，由于多数矿物颗粒很细，显微镜下很难挑选，为配合地质科研工作的需要，本文试验了将纸色层及萃取色层等分离手段用于微量矿物分析方法，提出氟碳酸盐矿物，独居石磷钇矿类矿物，易解石类矿物以及褐帘石等微量矿物分析方法。

## 分析方法

### 1. 氟碳酸盐矿物分析

称样10.000毫克于铂埚中，加0.1克硫酸铵，0.5毫升硫酸，加热冒白烟后取下，冷后加入1毫升氢氟酸，继续加热至冒白烟，取下，冷后用水吹洗埚壁，再加热冒白烟2~3分钟，冷后用20毫升水移入25毫升烧杯中，加热，保温1小时，放置过夜。过滤，用1%硫酸洗沉淀，滤液收集于100毫升容量瓶中，用水稀至刻度，混匀（溶液A）。

钡锶的测定 用重量法或等离子光谱法测定。

钾钠的测定 在溶液A中用火焰光度法测定。

铁锰的测定 在溶液A中用原子吸收法测定。

钛的测定 取溶液A，用二安替比林甲烷分光光度法测定。

稀土钍的测定 取50毫升溶液A，用氯化铵—氢氧化铵法分离，滤液保存（溶液

B），将氢氧化物用草酸沉淀，沉淀灼烧后，用盐酸过氧化氢溶解（溶液C），在溶液C中，用偶氮胂Ⅲ法测定钍与稀土。

钙镁的测定 将溶液B赶氨后络合滴定法或原子吸收法测定。

硅的测定 1.000毫克样，硅钼蓝法测定。

氟的测定 5.000毫克样，氟试剂分光光度法测定。

二氧化碳的测定 1.000毫克样，非水滴定法测定。

水的测定 1.000毫克样，电量法测定。

### 2. 独居石磷钇矿类微量矿物分析\*

称样5.000毫克于铂埚中，用50毫克过氧化钠烧结，用水浸取后，移入盛有3毫升盐酸的10毫升容量瓶中，稀至刻度，混匀（溶液A）。取溶液A1毫升滴入20×30厘米的层析纸上，层析剂为丁醇—氢氟酸—盐酸—水（50:3:40:7），展开后，将纸上1/3遮住，用偶氮胂Ⅲ显色，晾干剪下稀土与钍带，铀锆带，将遮盖部份用钼酸铵显层，剪下磷带，其余至前沿为铌钽带。

稀土，钍的测定 用偶氮胂Ⅲ分光光度法测定。

铀锆的测定 用苦胺酸R分光光度法测定锆，5-Br-PADAP分光光度法测定铀。

磷的测定 用钼磷蓝分光光度法测定。

铌钽的测定 用氯代磺酚C分光光度法测定铌，丁基罗丹明B法测定钽。

钙镁铁锰的测定 在溶液A中用原子吸

\* 余敬芳同志参加部份实验工作

收法测定。

**硅的测定** 取溶液A，用硅钼蓝分光光度法测定。

### 3. 易解石类微量矿物分析\*

(1) 稀土，稀土分组，钍、钛、铌、钽的测定

称样2.000毫克于铂埚中，用硝酸氢氟酸分解，取上层清液滴入中速1号层析滤纸 $20 \times 30\text{cm}$ ，(予先在 $2/3$ 处涂5%硝酸铵，晾干了的)，用甲基异丁基酮洗3次，少量氟化物沉淀可留在铂埚中。展开剂用甲基异丁基酮—丙酮—盐酸—氢氟酸(60:30:2:8)，层析后，氨化，用丹宁喷雾显层。分别剪下稀土与钍带，钛带，铌钽带。

**稀土总量的测定** 将稀土与钍带剪下放入原埚中，灼烧后用盐酸溶解，移入10毫升容量瓶中，混匀(溶液A)。取分液用偶氮胂Ⅲ法测定。

**稀土分组的测定** 取溶液A5毫升，中和至pH1上柱，用20毫升5%氯化铵洗脱杂质后，分别用13毫升0.3N盐酸洗脱镧—钕组，用18毫升0.6N盐酸洗脱钐—钆组，用20毫升4N盐酸洗脱铽—镥组。以偶氮胂Ⅲ分光光度法测定。

**钍的测定** 取2毫升溶液A用偶氮胂Ⅲ分光光度法测定。

**钛的测定** 将钛色带灼烧后，用焦硫酸钾熔融，5%盐酸浸取，二安替比林甲烷分光光度法测定。

**铌的测定** 铌带灼烧后用焦硫酸钾熔，以3%酒石酸浸取，氯代碘酚C分光光度法测定。

**钽的测定** 钽色带低温灼烧后，用氢氟酸分解，丁基罗丹明B分光光度法测定。

(2) 钾、钠、钙、镁、锰、铁、铝的测定

称样5,000毫克于铂埚中，用硝酸—氢氟酸加热分解样品，加入1毫升高氯酸，蒸干，

冷后加入1.5毫升盐酸(1:1)，1毫升6%酒石酸，温热至盐类溶解，移入25毫升容量瓶，混匀(溶液B)

**铝的测定** 取5毫升溶液B，用铬天青S-溴化十四烷基吡啶分光光度法测定。

**钙、镁、铁、锰的测定** 移取10毫升溶液B用原子吸收光谱法测定。

**钾、钠的测定** 在溶液B中，用火焰光度法测定。

(3) **硅的测定** 称1.000毫克样，硅钼蓝分光光度法测定。

(4) **水的测定** 称1.000毫克样，电量法测定。

### 4. 褐帘石类矿物分析

称样10.000毫克于铂埚中，用硝酸，氢氟酸加热分解后，加入高氯酸，蒸干，加盐酸(1:1)温热至可溶盐全部溶解，用草酸沉淀，放置过夜后，过滤，沉淀在 $650\sim 700^\circ\text{C}$ 灼烧，冷后用盐酸过氧化氢溶解，移入50毫升容量瓶中，用水稀释至刻度混匀(溶液A)。

过滤草酸盐沉淀的滤液，用硝酸高氯酸破坏，以盐酸(1:1)溶解残渣，并移入100毫升容量瓶，用水稀释至刻度，混匀(溶液B)。

#### 稀土钍的测定

移取溶液A，用偶氮胂Ⅲ分光光度法测定。

#### 钙镁铁锰的测定

移取溶液B，用原子吸收分光光度法测定。

#### 铝的测定

移取溶液B，用铬天青S-溴化十四烷基吡啶分光光度法测定。

#### 磷的测定

移取溶液B，磷钼蓝分光光度法测定。

\* 叶元今同志参加部份工作

### 硅的测定

称样1.000毫克于铂埚中，用过氧化钠烧结，硅钼蓝分光光度法测定。

### 氧化亚铁的测定

称样1.000毫克于聚丙烯瓶中，用氢氟酸-硫酸分解，邻菲罗啉分光光度法测定。

### 水的测定

称样1.000毫克，用电量法测定。

### 结果与讨论

#### 1. 纸色层分离稀土钍铀钨铌钽磷的适宜条件

比较了不同体系中纸上层析的行为，试验表明，氢氟酸浓度3—4%为好；盐酸浓度20—40%为好；层析剂为丁醇：HF:HCl:H<sub>2</sub>O=50:3:40:7。

人工合成独居石及磷钇矿样品，按分析于表1。

2. 纸色层分离稀土、钛、铁、铌、钽的新体系为甲基异丁酮：丙酮：HCl：HF=60:30:2:8。按易解石含量：Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>0.5%，Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>25%，TiO<sub>2</sub>25%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>2%，RE<sub>2</sub>O<sub>3</sub>35%，ThO<sub>2</sub>5%合成2毫克样品，按本法操作，结果列于表2，回收也是满意的。

#### 3. 萃取色层在矿物分析中的应用——稀土分组及测定

本文将萃取色层技术用于微量矿物分析中稀土分离，试验以P<sub>507</sub>为固定相多孔微球硅胶为担体，盐酸为流动相的萃取柱色谱分离稀土的适宜条件，取得良好的结果。根据地质科研工作的需要，本文将其分为La—Nd，Sm—Gd，Tb—Lu三组，也就是Nb与Sm，Gd与Tb及Lu为对象，试验了酸度变化对分离的影响。试验表明Nd与Sm，Gd与Tb以及Lu的分配比(D)随流动相酸度的增加而减小，本文选用Nd与Sm分组酸度为0.3N，Gd与Tb分组酸度为0.6N，Lu为4NHCl。分离Nd与Sm只需7毫升0.3N盐酸，分离Gd与Tb需11毫升0.6N盐酸，分离Lu需14毫升4N

表1 独居石和磷钇矿合成样回收试验

Table 1 Recoveries of Synthetic samples of monazite and xenotime

独居石合成样	加入量 (微克)	回收量 (微克)	相当 (%)
RE <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	600.0	597.5 600.0	59.75 60.00
ThO <sub>2</sub>	100.0	99.0 102.0	9.90 10.20
U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	10.0	10.00 10.25	1.00 1.02
ZrO <sub>2</sub>	5.0	5.0 5.2	0.50 0.53
Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1.0	1.0 0.90	0.10 0.099
Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1.0	0.92 1.0	0.092 0.100
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	250.0	252.0 245.0	25.20 24.50

  

磷钇矿合成样	加入量 (微克)	回收量 (微克)	相当 (%)
RE <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	600.0	597.50	59.75
Th <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10.0	10.0 10.0	100 100
U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	50.0	50.60 50.00	5.06 5.00
ZrO <sub>2</sub>	10.0	10.00 10.00	1.0 1.0
Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1.0	1.0 1.0	0.1 0.1
Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1.0	0.92 1.00	0.092 0.100
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	300.0	299.00 300.00	29.90 30.00

表2 易解石合成样回收试验

Table 2 recovery of synthetic sample of Aeschynite

加入量	加入量 (微克)	相 当 %	回 收 量 (微克)	相 当 %
Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	0.50	11.0	0.55
Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	500	25.00	510	25.50
TiO <sub>2</sub>	500	25.00	496	24.80
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	40	2.00	42	2.10
RE <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	700	35.00	688	34.4
ThO <sub>2</sub>	100	5.00	98	4.90

盐酸，为稀土元素的快速分组提供了良好条件。温度升高峰宽变窄，分离度增加，本文

表 3 稀土分离标准回收试  
Table 3 recovery of separation  
of REE standard

上柱物	加入量 (微克)	回收量 (微克)	偏差 (微克)
$\text{La}_2\text{O}_3 + \text{Nd}_2\text{O}_3$	20	20.27	+ 0.27
$\text{La}_2\text{O}_3 + \text{Nd}_2\text{O}_3$	100	98.9	- 1.1
$\text{Sm}_2\text{O}_3 + \text{Gd}_2\text{O}_3$	30	29.14	- 0.83
$\text{Sm}_2\text{O}_3 + \text{Gd}_2\text{O}_3$	150	145.83	- 4.17
$\text{Tb}_4\text{O}_7 + \text{Lu}_2\text{O}_3$	10	10.20	+ 0.20
$\text{Tb}_4\text{O}_7 + \text{Lu}_2\text{O}_3$	150	150	± 0.00
$(\text{La} - \text{Nd})_2\text{O}_3$	800	816	
$(\text{Sm} - \text{Gd})_2\text{O}_3$	150	142	
$(\text{Tb} - \text{La})_2\text{O}_3$	50	50	+ 8
	1000	1008	

选用50℃。洗脱流速为1ml/分以下。上柱体积1—10毫升。采用氯化铵洗脱杂质，使其与稀土分离，消除影响。 $\text{P}_{507}$ 与各离子的鳌

合能力一般随离子价态的增高而增强，在洗脱三价稀土时，钍不被洗脱与稀土分离。取不同量稀土氧化物上柱，按分析手续操作，列于结果表3

### 主要参考文献

- [1] Семенов. Е.Н.: Минералогия редких земель. 115~132 1963
- [2] Ritchie. A. S Econ. Geol. 57 (1962) 238~247
- [3] 伊丽莹等 全国岩矿分析经验会文集, 297 科学出版社, 1976。
- [4] 伊丽莹 硅酸盐学报, 7 (1) 75~81 1979.
- [5] 彭春霖等: 第二次全国稀土分析报告会学术报告选编: 254~272 1979.
- [6] Ritchie. A. S. Chromatography in geo-logy, Elsevier Publishing company, 1964.

### Analysis of Rare-earth Minerals in Micro amount

Yi Li-Ying

REE of xenotime and monazite were separated by using paper chromatography in developing medium of butanol-HF-HCl-H<sub>2</sub>O (50:3:40:7). The R<sub>f</sub> values of REE, Th, V, Zr, Nb, Ta and P were found to be 0, 0, 0.52, 0.60, 0.91, 0.93 and 0.84 respectively. The REE of aeschynite were separated by using methyl isobutyl ketone-acetone-HCl-HF (60:30:2:8) as developer, the R<sub>f</sub> values of Ta, Nb, Fe, Ti, and REE were found to be 0.99, 0.79, 0.41, 0.17 and 0 respectively.

A technique of extraction chromatography was applied for separation group of REE of aeschynite with  $\text{P}_{507}$  as stationary phase, silica gel as support and HCl as mobile phase. The process was discussed in detail.