

用5-Br-PADAP为显色剂萃取光度法 测定铁矿中微量镍

李 玉 珍

(地质部岩矿测试技术研究所)

2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚(简称5-Br-PADAP)是一高灵敏的显色剂。它与铋、钴、铜、镍、铁、镓、锰、铌、铀等十多种元素都能生成有色络合物^[1-3]。资料^[1,3]对镍与5-Br-PADAP络合物的光谱特征有所叙述。本文试验了5-Br-PADAP络合物显色的最佳条件，并考查了其它元素的干扰情况，采用了有机溶剂萃取比色，使灵敏度较水相提高了十倍。

镍的测定主要干扰元素是铁、铜、钴。铁的干扰可用焦磷酸钠、柠檬酸钠等掩蔽。铜和钴的干扰还没有找到理想的掩蔽剂。因此，必须加以分离。

将镍与铁、铜、钴分离较成功的方法是在7—8N盐酸介质中，用三辛胺-二甲苯溶液萃取^[4,5]。铁、铜和钴等被三辛胺萃取到有机相，镍留在水相，借以达到分离的目的。

本法灵敏度较 α -呋喃二肟高，络合物克分子吸光度为 2.4×10^5 。对10毫克取样量可测定0.0005%—0.02%镍。

实 验 部 分

一、试剂和仪器

5-Br-PADAP, 0.1%乙醇溶液。

乙酸-乙酸钠缓冲溶液 pH6 称取三水乙酸钠230克，溶于700毫升水中，加冰乙酸5.5毫升，以水稀释到1升，摇匀。

磷酸盐缓冲溶液 pH10 0.5M磷酸氢二钠溶液300毫升与1M氢氧化钠溶液10毫升混合，pH值用pH计校正。

镍标准溶液 取光谱纯镍0.1000克，溶于盐酸及过氧化氢中，煮沸除尽过氧化氢，蒸发至10毫升左右，冷却，以水稀释到500毫升。此溶液每毫升含镍200微克。

工作溶液 用上述镍标准溶液配成每毫升含镍0.4微克，盐酸浓度为1%。

50%乙酸钠水溶液。

5%焦磷酸钠水溶液

15%三辛胺(或三壬胺)-二甲苯溶液 量取75毫升三辛胺，溶于425毫升二甲苯中。将配好的三辛胺溶液与等体积的1N盐酸在分液漏斗中振荡2—3分钟，分层后弃去水相。有机相再用等体积的1N氢氧化铵溶液振荡2—3分钟，分层后弃去水相，再与等体积的1N盐酸振荡2—3分钟，使转变为氯化物，分层后弃去水相，放置过夜，待澄清后使用。

S-2型pH计。

SP1700B分光光度计。

二、显色条件及干扰试验

将含镍试验溶液置25毫升比色管中，加pH6乙酸-乙酸钠缓冲溶液3毫升，以水稀释到10毫升刻度，加0.1%5-Br-PADAP 0.50毫升，摇匀，用5毫升乙酸乙酯萃取1分钟，静止分层后用1厘米比色杯在SP1700B分光光度计上530毫微米处测量吸光度。

1. 波长的选择

分取含1微克镍溶液按上述实验方法，测量试剂空白和Ni-5-Br-PADAP络合物对水的吸收曲线，以及Ni-5-Br-PADAP络合物对试剂空白的吸收曲线，找出最大吸收波长。

图1表明：Ni-5-Br-PADAP络合物在波长530毫微米和波长560毫微米出现双峰，本文选择波长530毫微米。

2. pH的选择

取0.5微克含镍溶液按上述实验方法，加入不同的pH缓冲溶液，在波长530毫微米处测量吸光




图 1 试剂及络合物的吸收曲线
 曲线 I 试剂空白对水的吸收曲线
 曲线 II Ni-5-Br-PADAP 有色络合物对水的吸收
 曲线 III Ni-5-Br-PADAP 有色络合物对试剂空白的吸收曲线。

度。

pH4—6 用乙酸乙酸钠缓冲溶液。pH7—10 用磷酸氢二钠—氢氧化钠缓冲溶液。

图 2 表明 pH 从 5—10 吸光度基本一致。本文选择 pH6 乙酸—乙酸钠缓冲溶液 3 毫升为工作条件。

3. 显色剂的用量

取 1 微克含镍溶液, 加 1 毫升 50% 乙酸钠, 1 毫升 5% 焦磷酸钠, 3 毫升 pH6 乙酸—乙酸钠缓冲溶液, 用水稀释至 10 毫升, 加不同量的 0.1% 5-Br-PADAP, 用 5 毫升乙酸乙酯萃取, 测量其吸光度。

试验表明 0.1% 5-Br-PADAP 0.5—1.0 毫升吸光度不变。本文选用 0.5 毫升。

4. 显色络合物的稳定性

Ni-5-Br-PADAP 有色络合物在有机相中, 吸光度从 15 分钟到 24 小时, 稳定不变。

5. 有机萃取剂的选择

本文试用了多种有机萃取剂, 结果表明, 正丁醇、异丁醇、正戊醇, 丁酮都不适用。乙酸乙酯、乙酸丁酯可用, 但乙酸乙酯与水相有互溶现象。苯最好, 以下的操作都采用苯萃取。

6. 其它元素的影响

在上述条件的试验中, 干扰物质的最大允许量为铝(III)2毫克、钙(II)和镁(II)1毫克、锰(II)锶(II)钡(II)各200微克、磷(V)100微克、钛(IV)和铬(VI)50微克、钒(V)10微克、铂(IV)和硅(II)各100微克、锌(II)20微克、铍(II)10微克、铅(II)5微克、铀(VI)2微克、钼(IV)砷(III)和镉(II)各1微克不影响测定。

加3%过氧化氢1毫升后, 钒(V)可允许150微克, 钛(IV)可允许500微克。

本法主要干扰元素是铁、铜、钴, 它们都与5-Br-PADAP形成有色络合物, 使镍的吸光度增加。三氧化二铁可用乙酸钠—焦磷酸钠掩蔽。钴可用亚硝基红盐掩蔽。铜可用水杨醛肟掩蔽。但同时加入后两种掩蔽剂时, 使吸光度大大下降, 致使结果偏低。所以必须加以分离。

三、萃取分离试验

将溶液转化成 8N 盐酸溶液, 移入 50 毫升分液漏斗中, 控制体积在 10 毫升左右。加 10 毫升三辛胺溶液, 在电动振荡机上振荡 2 分钟, 静置分层后水相移入 25 毫升烧杯中。有机相用 2—3 毫升 8N 盐酸洗 2 次, 水相合并。烧杯放电热板上, 加几滴硝酸, 蒸干, 用几滴盐酸赶硝酸, 蒸干, 取下。加 1 滴 1:1 盐酸和少许水煮沸, 冷却后移入 25 毫升比色管中, 用水稀释至 10 毫升, 加 50% 乙酸钠 1 毫升、5% 焦磷酸钠 1 毫升, 摆匀。加 pH6 乙酸—乙酸钠缓冲溶液 3 毫升、0.1% 5-Br-PADAP 显色。




图 2 几种元素的萃取率

剂0.50毫升，摇匀。用5毫升苯萃取1分钟，半小时后在SP1700B分光光度计上，用1厘米比色杯，在波长530毫微米处，测量吸光度。

在不同浓度的盐酸溶液中三辛胺对镍、铁、铜、钴、锌、钒的萃取率。

配制2—10N盐酸溶液，按上述萃取分离手续，萃取后用光度法或原子吸收法测定留在水相中的各元素含量，计算它们的萃取率，从图2看出，8N盐酸溶液为宜。

在8N盐酸溶液中几种元素被三辛胺萃取情况，试验结果见表1。

在8N盐酸溶液中三辛胺萃取情况 表1

被三辛胺萃取的元素	Fe、Co、Cu、Ba、Zn
不被三辛胺萃取的元素	V、Ti、P、Cr、Sr、Al、Ni、
大部分被三辛胺萃取元素	Mn、Mg
小部分被三辛胺萃取元素	Ca

矿样分析及结果

一、矿样分析手续

分取相当于10毫克铁矿样品的系统溶液（盐酸溶液）放于25毫升烧杯中，在电热板上加热蒸干，用8N盐酸提取，移入分液漏斗中，以下操作手续同萃取分离试验。

二、标准曲线的绘制

取含有0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0……2.0微克镍的标准溶液，分别置于25毫升比色管中，用水稀释至10毫升，以下操作手续同萃取分离试验。样品分析结果见表2。

样品分析结果(Ni%)

表2

样号	矿种	本法结果	无火焰原子吸收结果
1	磁铁矿	0.0014	0.0005
2	磁铁矿	0.0005	0.0003
3	磁铁矿	0.0083	0.0097
4	磁铁矿	0.0037	0.0026
5	菱铁矿	0.0018	0.0018
6	菱铁矿	0.0015	0.0017
7	菱铁矿	0.0013	0.0013
川铁2高	铁矿	0.0078	0.0080

分析的精密度按铁矿样品15次结果计算术平均值0.0021，标准偏差0.00014，变动系数6.67%。

讨 论

1. 本法可允许1:1硝酸0.5毫升，10%硫酸钾1毫升存在。高氯酸对显色有偏高影响。
2. 用三辛胺萃取分离干扰元素时，室温要在10℃以上，否则萃取率低。
3. 钴和铜的含量在10微克以内萃取分离一次即可，含量高时应萃取分离二次。
4. 如果矿样不含铜和钴，只有大量铁存在时，可不经萃取分离，直接比色。将乙酸钠和焦磷酸钠用量都加大到3毫升。标准系列加与矿样相当的铁即可。
5. 如果五氧化二钒和二氧化钛的含量超过允许量，可在加缓冲溶液前加1毫升3%H₂O₂掩蔽之。

参 考 文 献

- [1] 魏复盛等 1980 高灵敏显色剂5-Br-PADAP 化学试剂1,52
- [2] 杨乡珍 1980 新显色剂2-(5-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚在光度分析上的应用 实验操作 3
- [3] Johnson D. A., Florence, T. M. : 1975 Talanta, 22, 253
- [4] 漆德瑶等 1980 理化检验第3期28页
- [5] 道野鹤松等 1962 Japan Analyst, 11, 654

Extractive Spectrophotometric Determination of Micro Amounts of Nickel in Iron ores with 5-Br-PADAP as Chromogenic agent

Li Yuzhen

Abstract

In this paper the optimum conditions for 5-Br-PADAP-Ni complex formation have been studied. The interference of other elements can be eliminated by extraction of the complex with tri-octylamine-dimethyl benzene from 7—8 N hydrochloric acid. The sensitivity of this extractant is about ten times than that with ethyl ether.