

## 4,5-二溴苯基萤光酮-CTAB 光度法测定矿物中微量铟

王东进 何文全 蔡志高 潘庆洪  
 (福州大学化学系) (中山大学化学系)

本文较详细地研究了  $In^{3+}$ -Br-PF-CTAB 三元络合物的形成条件、组成及干扰的消除，拟定了矿物中微量铟的测定方法。

### 实验部分

#### 一、主要试剂

铟标准溶液 ( $100\mu g/ml$ )：准确称取0.1000克铟(光谱纯)溶于20—30毫升浓盐酸中，用水稀释至1升。再用水稀释成  $5.0\mu g/ml$ 。

Br-PF：称取0.0956克 Br-PF 溶于200毫升无水乙醇中(加 HCl 使之成  $0.06N$ )，此浓度为  $1.0 \times 10^{-3}M$  保存于棕色瓶中。

pH4.0缓冲溶液：用14%六次甲基四胺(HMT)

水溶液和不同浓度的盐酸在 pH 计上调节 pH = 4.0。溴化十六烷基三甲铵(CTAB)： $5 \times 10^{-2}M$  水溶液。

指示剂：0.04% 2,4-二硝基酚水溶液。

#### 二、实验方法

- 显色步骤：取含5.0微克铟溶液置于10毫升容量瓶中，依次加入0.5毫升  $1 \times 10^{-2}M$  的邻菲罗啉2—3滴指示剂，分别用0.1N-HCl 和 NaOH 调至淡黄色，再加入2.5毫升 pH4.0 缓冲溶液，1.0毫升  $5 \times 10^{-2}M$  的 CTAB, 0.8毫升  $1.0 \times 10^{-3}M$  的 Br-PF，用水稀释至刻度。在70℃水浴中加热10分钟，取出用水冷却至室温。以相应的试剂空白为参比，在波

长590nm处用0.5厘米比色池测其吸光度。

2. 萃取步骤：于60毫升分液漏斗中加入15毫升5N-HBr，依次加入一定量的铟标准溶液、少许KI（约0.1克）及已研制成细粉的Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>还原至溶液呈淡黄色（不断摇动）。用醋酸丁酯15毫升萃取1分钟，待分层后弃去水相。用5N-HBr洗涤有机相三次（每次3—5毫升，第一次洗涤加入2—3滴4%Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>），继用10毫升含2—3滴H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>的1:1盐酸反萃取二次（摇动1分钟），将水相放入100毫升烧杯中，加热蒸发至干，然后分别加入1—2毫升浓硝酸，1—2毫升硫酸（1:1），加热蒸发至SO<sub>3</sub>白烟冒尽，冷却，用2N盐酸1.5毫升温热溶解盐类，转入10毫升容量瓶中，用水稀释至刻度。分取1—2毫升按前述显色。

### 三、结果与讨论

#### 1. In<sup>3+</sup>-Br-PF-CTAB三元络合物的形成条件

A. 吸收光谱：由图1可知，当体系中不存在CTAB时（曲线2），In<sup>3+</sup>-Br-PF二元络合物的吸光度较低（ $\epsilon = 5.32 \times 10^4$ ）；加入CTAB后，其最大吸收峰红移至590nm处，灵敏度剧增（ $\epsilon = 1.63 \times 10^5$ ），是目前铟的胶束增溶光度法中灵敏度最高的显色体系之一<sup>[1]</sup>。也高于InBr-胜利蓝离子缔合物（ $\epsilon = 1.2 \times 10^5$ ）<sup>[2]</sup>。




图1 吸收光谱

Fig 1 Absorption spectra

1. In<sup>3+</sup>-Br-PF-CTAB; 2. In<sup>3+</sup>-Br-PF(40%乙醇); 3. Br-PF-CTAB  
参比: 1, 2—试剂空白; 3—水  
5μgIn, pH4.0, [Br-PF] = 8 × 10<sup>-5</sup>M  
[CTAB] = 5 × 10<sup>-3</sup>M, 1cm比色池

B. 显色酸度：实验表明，三元络合物在pH3—5范围内，吸光度不变，酸度范围较宽，本文选用

pH4.0。如果用邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液，灵敏度可更高（ $\epsilon = 1.8 \times 10^5$ ），但pH范围较窄（pH5.8—6.0）。

C. 显色剂用量：实验表明，当Br-PF用量在0.4—1.0毫升时，吸光度恒定，本文选用0.8毫升。

D. 表面活性剂的影响：CTAB的灵敏度高于CPB及CPC。其用量在0.6—1.2毫升范围内，吸光度恒定，本文选用1.0毫升CTAB。

F. 显色温度及络合物的稳定性：络合物在60—85℃水浴中加热10分钟，吸光度不变。本文采用70℃水浴加热10分钟。此络合物至少可稳定一天半。

G. 工作曲线：按实验方法，吸取含铟0—10微克标准液绘制工作曲线，见图2。




图2 工作曲线

Fig 2 working curve

#### 2. 络合物组成的测定

用摩尔比法、等摩尔连续变化法和平移法，测得三元络合物中的摩尔比为In<sup>3+</sup>:Br-PF:CTAB = 1:3:6。

#### 3. 外来离子的干扰及消除

实验表明了Br-PF对高价金属离子及某些三价金属离子有灵敏的显色反应<sup>[3-5]</sup>。因此它对In<sup>3+</sup>也缺乏选择性。所以目前多数采用萃取法<sup>[6]</sup>、柱色层分离法以及掩蔽法来消除干扰。试验表明，某些掩蔽剂（例如酒石酸盐、柠檬酸盐、苦杏仁酸及NH<sub>4</sub>F等）都不理想。本文参照文献<sup>[6]</sup>，用醋酸丁酯萃取分离铟。从表1说明，经萃取分离后，可消除30种阳离子的干扰，特别能允许大量的Al、Zn、Fe、Cu存在。

#### 4. 方法的应用

准确称取矿样0.25—1.0克于100毫升烧杯中，

表 1 铜矿中铟的结果

Table 1 Results of Indium in Copper ore

编 号	In(%)		其它元素含量(%)
	原结果	本法结果	
1	0.0027	0.0029	Sn—0.217, Bi—0.010
2	0.0021	0.0021	Cd—0.025, Ag—40克/吨
3*	0.00034	0.00037	Cu—5.22, Fe—42.6, Al—1.2 TiO <sub>2</sub> —0.12, Co—0.027, Ga—0.0017

\* 3号样品经5次测定，其标准偏差  $S = 0.00004$ 。  
该样品由四川峨眉地矿综合利用研究所提供。

加浓盐酸15毫升，加热使H<sub>2</sub>S逸出，加入浓硝酸5—10毫升，加热分解试样，并蒸发至近干，加氢溴酸3毫升，蒸干（温度不能过高，以防溅失）反复处理3—5次，加5N氢溴酸5毫升，温热溶解盐类，

冷却后过滤入60毫升分液漏斗中，用5N氢溴酸10毫升分几次洗烧杯，并转入分液漏斗中，萃取同实验方法2。分取1—2毫升试液，加入0.5毫升邻菲罗啉后，再加入1毫升10%硫脲，下同显色步骤，用萃取法绘制工作曲线（用3cm比色池）。

本法通过加入（4—6微克铟）测得铟的回收率为96—105%。

本法测定范围为  $n(10^{-1}—10^{-5})\%$  的铟。附本法测试结果。

### 主要参考文献

1. 陈祥彬等：分析化学，12(2)，135,1984.
2. Cecilia, C. et. al. : Rer. Roum. Chim. 20 (7), 985, 1975.
3. 王东进等：高等学校化学报，4(6), 809, 1983
4. 王东进等：化学试剂，5(6), 337, 1983.
5. 王东进等：分析化学，12(2), 140, 1984.
6. 潘教麦等：显色剂及其在冶金分析中的应用，上海科学技术出版社，205页1981。

### Spectrophotometric Determination of Indium with 4, 5-di-bromophenylfluorone in The Presence of CTMAB

Wang Dongjim

A new sensitive spectrophotometric method for the determination of In (III) with 4, 5-dibromophenylfluorone and CTMAB is described. The molar absorptivity of the ternary complex is  $1.63 \times 10^5 \text{ l mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$  at 590nm. The molar ratio of In/Br-PF/CTMAB is 1:3:6. Beer's law obeyed for indium in the range of 0—10  $\mu\text{g}/10 \text{ ml}$ . In (III) is extracted with n-butyl acetate from the sample solution in 5 N hydrobromic acid. The method permits determination of  $n(10^{-1}—10^{-5})\%$  of Indium.